

MAMİ SD-32-A

SEL -53-ALC

Silikon emülsiyon ve silisyum Esaslı, tek Bileşenli,Solventsiz, Alev ve ses İletmez Kaplama(fotokatalitik)

ÜRÜN TANIMI

Tek komponentli,silicon ve silisyum esaslı solvent içermeyen,reçinelere özel dolgu ilavesi oluşturulan, astar gerektirmiyen ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış antikorrozif özelliklere sahip,parlak,dış şartlara ve güneş ışınlarına dayanıklı esnek, yanmaz 3-13 mm. kalınlıkta uygulanabilen ağır trafik ve kimyasal yük altındaki kaymaz son kat kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI

Havalandırma, çöp ve çamaşır bacalarında, çatı oluklarında
Arşiv odalarında
Depolarda,
Üretim alanlarında,
Laboratuvarlarda,
Petrokimya tesislerinde,
Kimya ve ilaç endüstrisinde,
Sergi ve fuar alanlarında,
Çelik,saç paslanmaz ve beton yüzeylerin kaplanması amacı ile kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- Mekanik dayanımları yüksektir.
- Aşınma dayanımı yüksektir, üzerinde metal tekerlekli trafiğe izin verir.
- Mikrop oluşumuna izin vermeyen yüzey yapısı vardır .**ÜZERİNE HER TÜRLÜ BOYA UYGULANABİLİR.**

KİMYASAL DAYANIM

Deniz suyuna, soda çözeltilerine ve alifatik solventlere karşı dayanıklıdır.

.Darbe dayanımı; noktasal darbe altında oldukça dayanıklı ve bu darbeler sonucunda çatlamaz ve parça atmaz.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Renk	Ral renkleri
Parlaklık	Yarı mat
Özgül Ağırlık	1,75-1,85 gr/cm ³ (karışım)
İlk kuruma (dokunma)	45-55 dakika
Ambalajı	15 litre-(20 kg)
Alevlenme Noktası	>200 C
Raf Ömrü	2 yıl
Kürlenme süresi:	24 saat sonra üzerinde yürünebilir.(hafif trafik)
20 C sıcaklık 60% bağıl nemde	3 gün sonra mekanik dayanım.(ağır trafik)
	7 gün sonra da tam kürlenme(metal-demir teker)

MAMİ SD-32-A

SEL -53-ALC

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLIĞI

Ürün den beklenen performansı göstermesi için uygulanacağı yüzeyler, kir,yağ,gresten arındırılmalı aynı zamanda kuru olmalı,nem ihtiva etmemelidir.beton ve sıvalı yüzeyler kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.

KARIŞTIRMA

Bu işlemden sonra yüzeyler temizlenir. Ambalaj açılarak 3 ile 5 dakika arası karıştırılır,havalı veya havasız tabanca ile uygulamaya geçilir. Karıştırma kabının kenarında ve tabanındaki malzeme iyice karıştırılmalıdır.

UYGULAMA METODU

Uygulama mala rulo veya havasız tabanca ile en az bir en fazla 3 kat olmalıdır Katlar arasında 1 saat beklenmelidir. Elyaf işlenebilir. Donatı filesi uygulanabilir.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Kullanılan ekipman kısa zamanda su ile temizlenmelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak 1 ay içinde kullanılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Uygulamada, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C- +30°C arasında olmalıdır. Ürünün çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da kullanma süresini, üzerinin kaplanabilme süresini uzatır. Aynı zamanda viskozite yükseldiğinden sarfiyat artar her türlü yağış çığ ve dondan korunması gerekmektedir.. Uygulama esnasında karışım içerisine solvent vs katılmamalıdır. Malzeme her kullanım öncesi tekrar karıştırılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.

UYARILAR

Güvenlik Uyarıları:

S2. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S24/25. Göz ve deri ile temasından kaçının.

S26. Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S29. Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39. Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın

S46 . Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S51 . Sadece iyi havalandırılan yerlerde yerlerde kullanınız.

TEHLİKE UYARILARI

R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.